

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ № 820

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Краска водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая. Готова к применению. Образует ровное матовое покрытие высокой белизны. Имеет хорошую адгезию к основанию. Обладает экологичностью, хорошей укрывистостью, легкостью нанесения. Допускает протирку влажной тканью. Быстро сохнет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой до 5% от массы краски. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. Не смешивать с другими типами красок и растворителей. Инструмент очистить водой.

РАСХОД

при однослойном покрытии: 130-150 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при 20°C и относительной влажности 70%: между слоями – 1ч, полное – 2ч, стойкость к протирке влажной тканью – через 2 недели. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности воздуха увеличивается.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Не допускать попадания на кожу, в глаза и органы дыхания. В случае попадания в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования продукта пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку.

СОСТАВ

Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной дисперсии синтетического акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450,
Россия, Московская обл., Ногин-
ский р-н, г. Старая Купавна,
ул. Дорожная, д. 5,
тел. 8 (495) 995-78-58.

По вопросам дистрибуции и для
претензий потребителей обра-
щаться по тел. 8 (901) 779-78-65

ТУ/ТК 2316-001-45860602-2015
Краска ВД-АК-2103



+79017797865
zakaz@timtek.pro